

Sélection Professionnelle



Enduit caoutchouté et système d'étanchéité pour toitures

CR-300

Description

Le CR-300 est un enduit auto-cicatrisant caoutchouté pour toitures et formulé d'ingrédients spéciaux et d'élastomères, pour imperméabiliser le béton, le bois, les maçonneries, le métal mais surtout pour les toitures d'asphalte, toits plats ou à faible pente. Il peut également servir de resaturant pour les toitures en bardeaux d'asphalte et en papier feutre. Il régénère ainsi les surfaces endommagées et prolonge la vie utile des toitures. Ne pas utiliser sur un bardeaux d'asphalte récent.

Préparation de surface

Éviter d'appliquer si des averses sont prévues. Au préalable remplir les trous, fissures et endroits faibles avec du ciment plastique élastomère Condor CR-320. Éliminer le gravier décollé, la poussière, les saletés et autres contaminants. Les surfaces doivent être saines, propres et exemptes de poussière, saleté, rouille, huile, graisse, peinture écaillée, frimas ou de tout autres contaminants.

Application

Ne pas appliquer si on prévoit des averses. Appliquer le CR-300 lorsque la température est supérieure à 10° C (50° F). Bien brasser avant l'utilisation. Appliquer le produit à l'aide d'un racloir, d'une brosse, d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur. Pour faciliter l'application en saison froide, conserver le produit dans un endroit tempéré. Appliquer en couche mince de 3mm (1/8") maximum sinon le produit ne séchera qu'en surface. Vous pouvez mettre avec du ballast de pierre sur les chemins d'accès.

Nettoyage

Nettoyer les outils et l'équipement avec de l'essence minérale.

Norme

CAN/O.N.G.C. 37-GP-6MA

Séchage

Ce produit contient des huiles pénétrantes : il demeure souple et collant pour une période de temps variant en fonction des conditions atmosphériques et de l'épaisseur appliqué. Si utilisé sur une toiture dont la pente est plus élevée que 4/12, prendre les précautions nécessaires afin d'éviter le glissement du produit, jusqu'à séchage complet.

Emballage

Offert en format de 3,78L et 18,9L.

Durée de conservation

Se conserve 12 mois après la date d'achat dans son contenant original, hermétiquement fermé.



Sélection Professionnelle



Sélection Professionnelle



Enduit caoutchouté et système d'étanchéité pour toitures

CR-300

Tableau de données techniques

	Caractéristique
Couleur	Noir
Solide	55 à 60 %
Densité Relative	0,95kg/L (7,9 lbs/gal)
Pouvoir Couvrant	0,5 à 0,75 /m ² (1 à 1,5 gal/100 pi ²) par couche (1/8 po)
Temps de séchage*	À 50 % H.R. 20° C (68° F)
Sec au toucher*	4 heures
Complètement sec*	24 heures
Température de fonctionnement	- 30° C à 95° C (- 22° F à 203° F)
Température d'application	Minimum 10° C (50° F)
Résistance chimique	Résistant à l'eau, au chlorure de calcium, au sel et aux solutions légèrement acides ou alcalines. Ne résiste pas aux huiles, graisses et solvants
Perméance à la vapeur d'eau (ASTM E96)	Pellicule de 3 mm (1/8 po) avant séchage 1,2 ng/Pa.m ² .s (0,02 perms)

*Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température ambiante et de la porosité des surfaces.

Restriction

Les resaturants doivent être recouverts de peinture aluminium comme le CR-80 ou le CR-380 . Si le produit est appliqué près d'une d'unité de ventilation ou de climatisation, prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infiltration d'odeurs vers l'intérieur. Protégez le produit fraîchement appliqué ou le contenant ouvert de la flamme ou de travaux de soudure. Pour USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT.

Garantie

Garantie limitée de 10 ans lors qu'installé et/ou appliqué selon les recommandations du fabricant. Nous remplacerons le produit qui présente un défaut de fabrication. En aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable d'un montant excédant le prix d'achat du produit utilisé. Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité pendant un an suivant la date d'achat, avec preuve d'achat, au remplacement du matériel défectueux seulement, dans son contenant hermétique d'origine.

Avertissement



LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER:
Contient des distillats de pétrole. Peut causer des étourdissements, des maux de tête ou de la nausée. Peut provoquer l'irritation du nez, de la gorge, des yeux et de la peau. Tenir éloigné des flammes, des étincelles et des sources de chaleur. Ne pas fumer. N'utiliser qu'avec une ventilation appropriée. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des lunettes de sécurité et des gants appropriés.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

PREMIERS SOINS: Yeux : En cas de contact, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau durant au moins 15 minutes et obtenir l'assistance médicale immédiatement: pour la peau, rincer soigneusement à l'eau et au savon. En cas de difficultés respiratoires, quitter l'endroit pour avoir de l'air frais. Si la difficulté persiste, obtenir l'aide médicale immédiatement. Si avalé, ne pas faire vomir. Obtenir l'assistance médicale immédiatement.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

