

Sélection Professionnelle



Enduit À Fondation Caoutchouté

CR-360

Description

Le CR-360 est un enduit caoutchouté pour fondations. Spécialement formulé d'ingrédients spéciaux et d'élastomères, il imperméabilise les fondations de béton, de maçonnerie et les structures de bois. Il est conçu pour offrir résistance aux intempéries, souplesse et facilité d'application. Il forme un revêtement robuste et élastique une fois sec et crée une membrane d'étanchéité.

Préparation de surface

Éviter d'appliquer si des averses sont prévues. Il s'applique seulement sur des surfaces sèches sans humidité. Les surfaces doivent être saines, propres et exemptes de poussière, saleté, rouille, huile, graisse, peinture écaillée, frimas ou de tout autres contaminants. Pour un solage neuf, au préalable, colmater la fente entre l'assise et le solage en posant un cordon de ciment plastique CR-320 de même que pour remplir les trous, fissures et endroits faibles sur la fondation.

Application

Bien brasser avant l'utilisation. S'applique sur la fondation en une couche uniforme à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur. Pour faciliter l'application en saison froide, conserver le produit dans un endroit tempéré.

Nettoyage

Nettoyer les outils et l'équipement avec de l'essence minérale.

Norme

CAN/O.N.G.C. 37.GP-6MA

Emballage

Offert en format de 3,78L et 18,9L

Durée de conservation

Se conserve 12 mois après la date d'achat dans son contenant original, hermétiquement fermé.



Tableau de données techniques

Caractéristique	
Couleur	Noir
Solide	50 à 60 %
Densité Relative	0,91 kg/L (7,6 lbs/gal)
Pouvoir Couvrant	1,0 à 2,0 L/m ² (2 à 4 gal/100 pi ²)
Temps de séchage*	À 50 % H.R. 20°C (68°F)
Sec au toucher*	4 heures
Complètement sec*	48 heures
Température de fonctionnement	-30°C à 95°C (-22 à 203°F)
Température d'application	S'applique à basse température, mais de préférence au-dessus de 10°C (50°F). Épaissit à basse température.
Résistance chimique	Résistant à l'eau, au chlorure de calcium, au sel et aux solutions légèrement acides ou alcalines. Ne résiste pas aux huiles, graisses et solvants
Perméance à la vapeur d'eau (ASTM E96)	Pellicule de 3 mm (1/8 po) avant séchage 1,2 ng/Pa.m ² .s (0,02 perms)

*Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température et de la porosité des surfaces.

Restriction

Laisser sécher complètement avant de couvrir ou d'effectuer le remblai afin d'éviter que le produit ne se détériore prématurément et laisse l'humidité s'infiltrer. Si le produit est appliqué près d'une unité de ventilation ou de climatisation, prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infiltration d'odeurs de solvant vers l'intérieur. Protéger le produit fraîchement appliqué ou le contenant ouvert de la flamme nue ou de la proximité des travaux de soudure. Pour USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT.

Garantie

Garantie limitée de 10 ans lors qu'installé et/ou appliqué selon les recommandations du fabricant. Nous remplacerons le produit qui présente un défaut de fabrication. En aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable d'un montant excédant le prix d'achat du produit utilisé. Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité pendant un an suivant la date d'achat, avec preuve d'achat, au remplacement du matériel défectueux seulement, dans son contenant hermétique d'origine.

Avertissement



LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER:
Contient des distillats de pétrole. Peut causer des étourdissements, des maux de tête ou de la nausée. Peut provoquer l'irritation du nez, de la gorge, des yeux et de la peau. Tenir éloigné des flammes, des étincelles et des sources de chaleur. Ne pas fumer. N'utiliser qu'avec une ventilation appropriée. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des lunettes de sécurité et des gants appropriés.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

PREMIERS SOINS: Yeux : En cas de contact, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau durant au moins 15 minutes et obtenir l'assistance médicale immédiatement: pour la peau, rincer soigneusement à l'eau et au savon. En cas de difficultés respiratoires, quitter l'endroit pour avoir de l'air frais. Si la difficulté persiste, obtenir l'aide médicale immédiatement. Si avalé, ne pas faire vomir. Obtenir l'assistance médicale immédiatement.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

