

Sélection Professionnelle



Adhésif N.I.S.

CR-50

Description

Le CR-50 est un excellent adhésif N.I.S. composé d'asphalte liquéfiée et de fibres. On l'utilise dans les procédés à froid pour coller les papiers feutres, les papiers à toiture N.I.S. et les papiers d'asphalte. De consistance semi-liquide, il est idéal pour coller les bardeaux d'asphalte et les protéger du vent.

Préparation de surface

Ne pas utiliser si on prévoit des averses. La surface doit être propre et exempte de toutes matières lâches ou étrangères. Au préalable remplir les trous, fissures et endroits faibles avec du ciment plastique Condor CR-20 ou CR-25.

Application

Pour faciliter l'application à basse température, conserver l'adhésif N.I.S. dans un endroit tempéré. Appliquer le produit à l'aide d'un pinceau, d'une brosse ou d'un rouleau. Appliquer en couche mince de 3mm (1/8") maximum.

Nettoyage

Nettoyer les outils et l'équipement avec de l'essence minérale.

Norme

CAN/O.N.G.C. 37.4-M89

Séchage

*Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température ambiante et de la porosité des surfaces.

Emballage

Offert en format de 3,78L et 18,9L

Durée de conservation

Ce produit peut être conservé dans son contenant original, fermé hermétiquement pendant 1 an suivant la date d'achat.



Tableau de données techniques

Couleur	Noir
Teneur en Solides	65 à 75 % (environ)
Densité Relative	1,01 kg/L (8,4 lbs/gal)
Pouvoir Couvrant	1,5 à 3,0 L/ m ² (3 à 6 gal/100 pi ²)
Temps de séchage *	À 50 % H.R. 20° C (68° F)
Sec au toucher *	± 4 heures
Complètement sec *	± 48 heures
Température de fonctionnement	Maximum : 85° C (185° F) enduit sec
Température d'application	Ambiante (épaissit à basse température)
Résistance chimique	Résistant à l'eau, au chlorure de calcium, sel et solutions légèrement acides ou alcalines. Ne résiste pas aux huiles, graisses et solvants.
Perméance à la vapeur d'eau (ASTM E96)	Pellicule de 3 mm (1/8 po) avant séchage 2,9 ng/Pa.m ² .s (0,05 perms)

*Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température et de la porosité des surfaces.

Restriction

Si le produit est appliqué près d'unité de ventilation ou de climatisation, prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infiltration d'odeurs vers l'intérieur. Protéger le produit fraîchement appliqué de la flamme nue et de la proximité des travaux de soudage. Lire la partie "Avertissement" avant de manipuler ce produit.

Note

Contient des distillats de pétrole. Tenir hors de la portée des enfants.

Garantie

Garantie limitée de 5 ans lors qu'installé et/ou appliqué selon les recommandations du fabricant. Nous remplacerons le produit qui présente un défaut de fabrication. En aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable d'un montant excédant le prix d'achat du produit utilisé. Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité pendant un an suivant la date d'achat, avec preuve d'achat, au remplacement du matériel défectueux seulement, dans son contenant hermétique d'origine.

Avertissement



PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants.
COMBUSTIBLE: Tenir loin des flammes et des étincelles.
PREMIERS SOINS : Contient du solvant Stoddard. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, nettoyer avec de l'huile minérale suivie d'eau savonneuse et bien rincer.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

